GRANROCK

PRODUKT

Granulat ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie:- poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych, stropodachów wentylowanych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła	λ_{obl}= 0,042 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Polska Norma	PN-EN 14064-1:2012
Certyfikat Zgodności CE	1434-CPD-0148
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Pakowanie [worek]	Waga worka [kg]
1	20

Karta wykresowa właściwości użytkowych dla strychów i poddaszy

Deklarowany poziom oporu cieplnego R [m2K/W]	Grubość po osiadaniu [cm]	Minimalna zastosowana grubość [cm]	Minimalne pokrycie [kg/m2]	Minimalna wielkość zużycia worków [worki na 100 m^2]
2,35	10	10,5	3,16	16
3,55	15	15,8	4,74	24
4,75	20	21,1	6,32	32
5,95	25	26,3	7,89	40
7,10	30	31,6	9,47	48
8,30	35	36,8	11,05	56
9,50	40	42,1	12,63	64

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.